



Scheda Tecnica

Specifiche qualitative

Palm Twin

	Grammatura	Pressione di scoppio	Fattore di scoppio	SCT trasversale	SCT trasversale	CMT 30	CMT 30
Unità di misura	[g/m ²]	[kPa]	[kPa m ² /g]	[kN/m]	[kN/m]	[N]	[N]
Norma	ISO 536	ISO 2759	ISO 2759	ISO 9895	ISO 9895	ISO 7263	ISO 7263
Tolleranza	± 3 %	Valore minimo	Valore minimo	Valore medio per fornitura	Valore minimo	Valore medio per fornitura	Valore minimo
	80	160	2,0	1,4	1,3	-	-
	85	170	2,0	1,5	1,4	-	-
	90	180	2,0	1,6	1,5	-	-
	100	200	2,0	1,7	1,6	-	-
	110	220	2,0	1,9	1,8	180	170
	125	250	2,0	2,1	2,0	200	190
	130	260	2,0	2,25	2,1	210	200
	150	300	2,0	2,55	2,4	230	220

Condizioni climatiche: ISO 187, 23°C, 50 % umidità relativa dell'aria

Umidità: 6,5 - 9 %

Validità dal 01.06.2023